

Lastra in gesso rivestito fibrato Gyproc HABITO™ FORTE VAPOR 13




Norma EN 14190:2005  
DoP: LA-HabitoForteVapor V1








Cartone della superficie a vista di colore bianco


Lamina di alluminio applicata alla superficie non a vista

Lastra in gesso rivestito di tipo speciale (tipo **D F I R** secondo EN 520), con incrementata densità del nucleo, il cui gesso è inoltre additivato con un quantitativo elevato di fibre di vetro; tali caratteristiche conferiscono al prodotto un eccezionale grado di durezza superficiale, di resistenza meccanica e di portata ai carichi, anche con semplici viti da legno truciolari. Inoltre contribuisce ad incrementare la resistenza al fuoco e il potere fonoisolante nei sistemi in cui è installata. La speciale carta dalla colorazione particolarmente bianca agevola le operazioni di finitura. Lastra rivestita sulla superficie non a vista con una lamina d'alluminio (norma EN 14190:2005); questa caratteristica conferisce alla lastra un elevato grado di resistenza alla diffusione del vapore acqueo. La lastra può essere impiegata per la realizzazione di sistemi in cui sia richiesta un'elevata resistenza meccanica, portata ai carichi, e resistenza agli urti, resistenza alla diffusione del vapore acqueo. È idonea per tutti gli ambiti costruttivi (residenziale, terziario, ecc.).

**Principali caratteristiche fornite dai sistemi in cui le Habito™ Forte Vapor sono installate**

	<b>Portata ai carichi per l'attrezzabilità dei sistemi – resistenza a taglio (fattore sicurezza 2)</b>			
	Vite da legno truciolare Ø 6 mm 	1 x Habito™ Forte Vapor 13  <b>40 kg</b> per singolo punto di fissaggio	Tassello a gabbia in acciaio 	1 x Habito™ Forte Vapor 13  <b>160 kg</b> per singolo punto di fissaggio
	 <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>VOC:</b> Habito™ Forte Vapor non contiene formaldeide e altre sostanze dannose per la salute - classificazione <b>A+</b> (EN ISO 16000-9:2006).</li> <li>- <b>CAM:</b> i <b>sistemi costruttivi</b> a secco Gyproc che utilizzano le lastre <b>Habito™ Forte Vapor</b> rispondono ai <b>requisiti minimi ambientali</b> imposti dal nuovo <b>Decreto sui CAM (D.M. 11 Ottobre 2017)</b>. Habito™ Forte è prodotto in Italia con materiali di origine naturale.</li> </ul>			

**Applicazione delle lastre Habito™ Forte Vapor**

	<b>Lavorabilità di una normale lastra in gesso rivestito standard</b> Taglio con semplice cutter, trattamento dei giunti per ottenere superficie pronta per ricevere la finitura. Taglio agevolato "Incidì-piega-strappa" che riduce le operazioni di posa. Vincolo alla struttura metallica mediante le speciali viti Gyproc per lastre ad alta densità. Vincolo alla struttura in legno mediante le speciali viti Gyproc per lastre ad alta densità o graffe in acciaio. Possibilità di vincolo "lastra su lastra"
---	--

Milano, 14/09/2018

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

## SCHEMA TECNICA

Caratteristiche	Norme di riferimento	Valore
Tipo (lastra Habito™ Forte)	EN 520 – 5.2	DFIR
Bordi	Longitudinale	Bordo assottigliato
	Trasversale	Bordo dritto
Spessore	EN 520 – 5.4	12,5 mm
Tolleranza spessore		± 0,5 mm
Larghezza	EN 520 – 5.2	1200 mm
Tolleranza larghezza		0/- 4 mm
Lunghezza	EN 520 – 5.3	3000 mm
Fuori squadra	EN 520 – 5.5	≤ 2,5 mm/m
Peso		12,3 ± 0,2 kg/m <sup>2</sup>
Densità		985 ± 15 kg/m <sup>3</sup>
Reazione al fuoco	EN 13501-1	A2-s1,d0
Carico di rottura a flessione longitudinale	EFFETTIVO MISURATO*	> 1400 N
(limite carico di rottura a flessione longitudinale)	EN 520 – 4.1.2	≥ 725 N
Carico di rottura a flessione trasversale	EFFETTIVO MISURATO*	> 600 N
(limite carico di rottura a flessione trasversale)	EN 520 – 4.1.2	≥ 300 N
Durezza superficiale	EN 520 – 5.12	∅ impronta ≤ 15 mm
Conducibilità termica λ	EN 10456	0,25 W/mK
Fattore di resistenza igroscopica μ	EN 10456	> 10000000 (alluminio)

\* Valore medio effettivo misurato durante la produzione

Marchatura della superficie a vista	Bordo ribassato: Logo Habito™ Forte
Marchatura della superficie non a vista	Habito™ Forte 13 – CE – DFIR – EN 520 – A2-s1,d0 – Data e ora di produzione – Paese di produzione

Sistemi costruttivi certificati – [www.gyproc.it/habito-forte](http://www.gyproc.it/habito-forte)



# HF1

Pareti divisorie interne a singola struttura metallica



# HF2

Pareti divisorie interne a doppia struttura metallica



# HF3

Contropareti interne



# HF4

Pareti divisorie interne a singola struttura in legno



Milano, 14/09/2018

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.