



RÖFIX PURWALL SK

Pannello isolante per facciate PIR

Avvertenze legali e tecniche:

Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

Campi di applicazione:

Pannello isolante poliuretano in schiuma polyso espansa (PIR), a cellule chiuse, rivestito in velo vetro saturato su entrambe le facce. Per sistemi di isolamento termico con elevato potere termoisolante in conformità a EN 13165. Bordi diritti.
Idoneo per edifici vecchi e nuovi.
Può essere impiegato per zoccolature.

Caratteristiche:

- caratteristiche isolanti ottimizzate
- buona lavorazione
- esente da CFC e HCFC

Lavorazione:



Dati tecnici						
SAP-Art. Nr.:	2000694420	2000694421	2000694422	2000694423	2000694424	2000694425
NAV-Art. Nr.:	146672	146673	146674	146675	146676	146677
Imballaggio						
Unità per bancale						
Quantità per unità	21,6 m ² /cf.	14,4 m ² /cf.	11,52 m ² /cf.	10,08 m ² /cf.	8,64 m ² /cf.	5,76 m ² /cf.
Spessore	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	80 mm
Lunghezza	1.200 mm					
Larghezza	600 mm					
Permeabilità al vapore μ	ca. 56					
Conduttività termica λ_D	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,026
Resistenza a trazione trasversale	> 80 kPa					
Sollecitazione a compressione	\geq 150 kPa					
Massa volumica media	ca. 35 kg/m ³					
Avvertenze relative all'imballo	Imballo in foglio di celofan su bancali.					
Temperatura del supporto	> 5 - < 25 °C					
Reazione al fuoco	E (EN13501-1)					

SAP-Art. Nr.:	2000694426	2000694427	2000694428	2000694429	2000694430	2000694431
NAV-Art. Nr.:	146678	146679	146680	146681	146682	146683
Imballaggio						
Unità per bancale						
Quantità per unità	4,32 m ² /cf.	4,32 m ² /cf.	4,32 m ² /cf.	2,88 m ² /cf.	2,88 m ² /cf.	2,88 m ² /cf.
Spessore	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm	180 mm	200 mm
Lunghezza	1.200 mm					
Larghezza	600 mm					
Permeabilità al vapore μ	ca. 56					



RÖFIX PURWALL SK

Pannello isolante per facciate PIR

SAP-Art. Nr.:	2000694426	2000694427	2000694428	2000694429	2000694430	2000694431
Conduttività termica λ_D	0,026	0,025 W/ (m*K)				
Resistenza a trazione trasversale	> 80 kPa					
Sollecitazione a compressione	≥ 150 kPa					
Massa volumica media	ca. 35 kg/m ³					
Avvertenze relative all'imballo	Imballo in foglio di celofan su bancali.					
Temperatura del supporto	> 5 - < 25 °C					
Reazione al fuoco	E (EN13501-1)					

Materiale di base: • schiuma di poliuretano

Condizioni di lavorazione: Durante la fase di lavorazione e di essiccazione la temperatura dell'ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto di +5 °C.
I pannelli isolanti vanno conservati possibilmente all'ombra ed è da prevedere un'adeguata protezione dei pannelli isolanti dall'irraggiamento solare fino a completo indurimento del collante (ad es. con idonei ponteggi e reti schermanti).
Proteggere i pannelli isolanti da umidità ed applicare al più presto possibile uno strato di rasatura.

Supporto: Il supporto deve essere pulito, solido, consistente, asciutto, privo di polvere, efflorescenze, prodotti distaccanti e sporco di qualsiasi genere.
Il supporto deve corrispondere alle norme nazionali in materia di planarità, con tolleranze conformi a quelle stabilite per superfici di pareti non finite.
La muratura della parete esterna deve essere asciutta e lo strato orizzontale di impermeabilizzazione contro l'umidità di risalita deve essere perfettamente funzionante.
Il supporto deve presentare una resistenza allo strappo di almeno 0,25 N/mm².

Trattamento preliminare del supporto: Il pretrattamento del supporto deve essere adeguato alle condizioni iniziali ed ai requisiti finali richiesti. Le eventuali parti sporgenti di malta o di calcestruzzo vanno asportate. Le irregolarità del supporto di maggiore entità vanno livellate con un prodotto idoneo. Le irregolarità del supporto di entità minore (<1 cm) possono essere compensate con lo strato di malta adesiva applicata con metodo a punti e strisce. Controllare l'intonaco esistente per quanto riguarda la consistenza e l'eventuale presenza di vuoti; anche i rivestimenti esistenti devono essere verificati sotto il profilo della consistenza. Gli intonaci e i rivestimenti non sufficientemente solidi vanno asportati senza lasciare residui. Sul supporto, se necessario, va applicato un idoneo primer. Va altresì verificata da un esperto la compatibilità dei rivestimenti esistenti con la malta adesiva.
Rimuovere film di materiali distaccanti (olio disarmante, ecc.). Le superfici friabili o con tendenza allo sfarinamento vanno consolidate con fissativo oppure vanno rimosse.

Lavorazione: Incollaggio dei pannelli isolanti: il collante va applicato manualmente o a macchina sui pannelli isolanti con metodo a punti e strisce oppure stendendolo su tutta la superficie con la spatola dentata. Per garantire con il primo sistema una superficie di incollaggio del 40 % si deve applicare al bordo del pannello una striscia perimetrale larga ca. 5 cm ed al centro 3 chiazze di ca. 15 cm di diametro (punti). L'altezza dello strato di collante va adeguato al grado di irregolarità del supporto.

Avvertenze: Rispettare le attuali indicazioni del produttore, le direttive di lavorazione vigenti del Gruppo di qualità e le attuali norme nazionali di lavorazione (ad es. DIN 55699 lavorazione di sistemi di isolamento termico o ÖNORM B6410, ecc.).
In caso di utilizzo di tonalità scure di <25% FR su sistemi di isolamento termico sono da considerare le istruzioni RÖFIX SycoTec.
Consiglio cesoie per pannelli isolanti: RÖFIX ISOBOY OPTIMA e SPEWE 1900ML Cesoa universale.
Come collante di sistema è da impiegare RÖFIX Unistar LIGHT.



RÖFIX PURWALL SK

Pannello isolante per facciate PIR

Considerazioni su pericoli:	I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.
Avvertenze di lavorazione:	<p>Incollare i pannelli isolanti RÖFIX sul supporto pretrattato, partendo dal basso verso l'alto, a giunti sfalsati, perfettamente a squadra e in piano, senza gradini. Nell'incollare i pannelli, bisogna esercitare su di essi una sufficiente pressione e farli scorrere più volte leggermente in qua e là. Per evitare ponti termici fare attenzione che i giunti siano perfettamente accostati e senza collante negli interstizi. Occorre che lo sfalsamento minimo dei pannelli isolanti nonché le dimensioni dei pezzi rimanenti rispettino le norme specifiche provinciali ovvero quelle delle associazioni di categoria competenti. In corrispondenza delle aperture i pannelli vanno intagliati. I raccordi ad elementi costruttivi con coefficienti di dilatazione diversi vanno eseguiti con idonei profili ovvero con nastro di guarnizione in modo da garantire una impermeabilizzazione del materiale isolante a tenuta di pioggia battente.</p> <p>In corrispondenza degli angoli dell'edificio i pannelli di spessore superiore a 20 cm vanno montati di testa con un collante di montaggio (ad. es. RÖFIX Impermeabilizzante adesivo Polymer). Eventuali buchi o giunti aperti tra i pannelli vanno riempiti con strisce di materiale isolante. I giunti di dilatazione esistenti nella struttura dell'edificio devono essere ripresi nel sistema di isolamento termico con appositi profili per giunti di dilatazione.</p> <p>Solo dopo avere atteso un sufficiente tempo per l'essiccamento (ca. 36 ore) si può iniziare a sottoporre la facciata a sollecitazioni meccaniche (lavori di levigatura o tassellatura).</p>
Avvertenze relative all'imballo:	Imballo in foglio di cellofan su bancali.
Stoccaggio:	Conservare all'asciutto, proteggere dall'umidità e raggi UV (sole, luce). In condizioni di stoccaggio corretto, conservabile illimitatamente.
Avvertenze generali:	<p>La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni.</p> <p>Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze.</p> <p>I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente. I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto.</p> <p>I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante.</p> <p>I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere.</p> <p>Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.roefix.com o possono essere richieste presso i nostri uffici.</p>