

# CapaTrend

Pittura ad alta copertura con ottimo punto di bianco



## Descrizione del Prodotto

### Campo di Applicazione

CapaTrend è una pittura per interni ad alta copertura adatta al rivestimento di pareti e soffitti. CapaTrend è indicata per l'applicazione sia su supporti nuovi, sia su superfici precedentemente pitturate. Idonea per cartongesso e per tutti i supporti comuni.

### Proprietà del materiale

- Superopaca
- Alta copertura
- Ottimo punto di bianco
- Lavabile e traspirante
- Idonea per cartongesso e per tutti i supporti comuni
- Facile da utilizzare
  
- E.L.F. bassissime emissioni, esente da solventi e plastificanti, senza odori sgradevoli
- TÜV NORD CERT - Prodotti testati per la presenza di sostanze nocive
- Certificazione E.P.D. (Environmental Product Declaration) - Norma ISO 14025
- Contenitore prodotto con il 70% di plastica riciclata

### Imballaggi

Confezioni da 5 - 12,5 litri.

### Colori

Bianco.

### Opacità

Superopaco -  $G \leq 5$  a  $85^\circ$   
L'opacità può variare in funzione della tipologia di supporto.

### Magazzinaggio

Il prodotto è confezionato in idonei imballi. Ogni confezione è specificatamente etichettata e riporta il codice di produzione che identifica l'impianto e il periodo di produzione. Il prodotto deve essere tenuto al fresco, ma al riparo dal gelo, nelle confezioni originali ben chiuse. Nelle confezioni originali sigillate la stabilità è garantita per un anno.

### Dati tecnici

- |  |  |
|--|--|
| ■ Abrasione ad umido:                        | Classe 3                                       |
| ■ Rapporto di contrasto:                     | Classe 2 (per una resa di 7 m <sup>2</sup> /l) |
| ■ Dimensione massima delle cariche:          | Fine - <100 µm                                 |
| ■ Densità:                                   | ca. 1,5 kg/l                                   |
| ■ Permeabilità al vapore acqueo (valore sd): | Sd < 0,1 m<br>Classe V1 - Alta                 |



## Applicazione

Supporti idonei	I supporti devono essere puliti, asciutti, stabili e privi di sostanze che potrebbero inibire una corretta adesione.
Preparazione del substrato	<p><b>Supporti minerali sinterizzati, sabbianti o sfarinanti</b>          Applicare preventivamente una mano di fondo con Acryl-Hydrosol o Acryl-Konsolidierung. Applicare come fondo pigmentato una mano di InnenGrund.</p> <p><b>Intonaci interni a base di calce-cemento e cemento</b>          Su intonaci molto porosi e assorbenti applicare preventivamente una mano di fondo Capaplex-s o CapaSol RapidGrund. Su intonaci spolveranti applicare Acryl-Hydrosol. Applicare come fondo pigmentato una mano di InnenGrund.</p> <p><b>Intonaci a base di gesso</b>          Nel caso fosse necessario carteggiare gli intonaci a base di gesso, spolverarli, quindi applicare una mano di fondo con Acryl-Konsolidierung. Applicare come fondo pigmentato una mano di HaftGrund EG.</p> <p><b>Pannelli di gesso e pannelli in cartongesso</b>          Carteggiare le bave da stuccatura. Consolidare i punti di stuccatura morbidi e carteggiati con Capaplex-s o CapaSol RapidGrund. Applicare come fondo pigmentato una mano di InnenGrund o HaftGrund EG. Sui pannelli contenenti sostanze idrosolubili coloranti è necessaria una mano di fondo con Isogrund-Ultra.</p> <p><b>Calcestruzzo</b>          Eliminare eventuali residui di distaccanti e sostanze farinose e sabbiose. Applicare come fondo pigmentato una mano di InnenGrund o CapaGrund Universal.</p> <p><b>Calcestruzzo cellulare</b>          Una mano di fondo con Capaplex-s o CapaSol RapidGrund.</p> <p><b>Rivestimenti stabili con pitture in dispersione e rivestimenti sintetici-organici</b>          Su rivestimenti opachi e poco assorbenti, il materiale può essere applicato direttamente. Irruvidire le superfici trattate con smalti e vernici. Per i colori intensi o scuri si consiglia una mano di fondo con InnenGrund o HaftGrund EG. Su grandi superfici contigue, allo scopo di prolungare il tempo di lavorabilità, può essere applicata una mano con Acryl-Hydrosol.</p> <p><b>Rivestimenti non portanti</b>          Asportare completamente i rivestimenti con vernici, pitture o con intonaci sintetici ed eliminare meccanicamente i rivestimenti di pitture minerali non portanti e spolverare le superfici. Sulle superfici poco assorbenti e lisce applicare una mano di fondo con InnenGrund. Su superfici molto porose, sabbiose o assorbenti applicare una mano di fondo con Acryl-Konsolidierung.</p> <p><b>Tessuti decorativi tipo Capaver</b>          Ricoprire senza pretrattamento; nel caso applicare una mano di HaftGrund EG.</p> <p><b>Carta da parati</b>          Eliminare completamente. Togliere colla e residui di carta da macero mediante lavaggio. Applicare una mano di fondo con InnenGrund. Su parati vinilici effettuare una prova di compatibilità del materiale.</p> <p><b>Superfici infestate da muffa</b>          Eliminare lo strato di muffa o di funghi mediante pulizia a umido. Lavare le superfici con Capatox e lasciare asciugare bene. Applicare una mano di fondo in base al tipo e alle condizioni del substrato. In presenza di superfici molto contaminate eseguire una mano di finitura con Indeko-W. In questo caso occorre osservare le leggi e le disposizioni delle autorità (p.es. i regolamenti riguardanti agenti biologici e sostanze pericolose).</p> <p><b>Superfici con macchie da nicotina, acqua, fuliggine o grasso</b>          Lavare le contaminazioni da nicotina, macchie di fuliggine o di grasso con acqua e detergente domestico sgrassante e lasciare asciugare bene. Pulire macchie d'acqua asciutte mediante spazzolatura a secco oppure utilizzando un detergente alcalino. Applicare quindi una mano di fondo isolante con Isogrund Ultra.</p> <p><b>Piccoli punti difettosi</b>          Dopo adeguato lavoro preliminare con stucco Akkordspachtel Fein ripararli secondo istruzioni d'impiego e applicare eventualmente una mano di fondo con InnenGrund o HaftGrund EG.</p>
Metodo di applicazione	Pennello, rullo e apparecchi di spruzzatura.
Diluizione	<p><b>Airless</b>          Diluizione: max. 5% con acqua;          Ø Ugello: 0,017"-0,019";          Pressione: 140-160 bar;          Angolo di spruzzatura: 40-50°;          Filtro pistola: ca. 0,31 mm MW.</p> <p>Mano di fondo/intermedia: 10% con acqua.          Mano di finitura: 5% con acqua.</p>

Consumo/Resa	Circa 140 ml/m <sup>2</sup>   7 m <sup>2</sup> /l per mano, secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto. Il valore riportato deve considerarsi indicativo poiché l'esatto consumo va determinato mediante applicazione di prova.
Condizioni di applicazione	Temperatura minima per l'applicazione: +5 °C, aria, supporto, prodotto. Temperatura massima per l'applicazione: +30 °C, aria, supporto, prodotto. Umidità relativa massima consentita: 80%.
Essiccazione/Tempo di essiccazione	A +20 °C e U.R. 65% il tempo di essiccazione al tatto è di circa 4-6 ore ed è quindi ricopribile. Esercibile dopo 3 giorni. In presenza di temperature più basse e/o di umidità dell'aria più elevate i tempi indicati possono aumentare considerevolmente.
Pulizia degli utensili	Subito dopo l'uso con acqua.
Nota	Per evitare aloni e segni di ripresa, eseguire l'applicazione bagnato su bagnato in un'unica passata. A causa dell'influenza di svariati fattori, non è sempre possibile escludere a priori segni di riparazioni e ritocchi sulla superficie. Proteggere le applicazioni fino alla loro completa e profonda essiccazione da gelo, condense e polverosità.

## Avvertenze

Indicazioni di pericolo/Consigli di prudenza (Stato alla data di pubblicazione)	Vedere l'etichetta del prodotto o la Scheda di sicurezza.
Smaltimento	Dopo l'utilizzo non disperdere i contenitori nell'ambiente. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/nazionale. Conferire i contenitori con residui di prodotto liquido ai punti di raccolta rifiuti per pitture e smalti. Smaltire residui di prodotto indurito nei punti di raccolta di sfridi/materiali edili.
Valore limite Europeo per il contenuto in VOC	Di questo prodotto (cat. 1/a): 30 g/l. Questo prodotto contiene al massimo 1 g/l VOC.
Ulteriori informazioni	<b>Voci di capitolato</b> <b>CapaTrend</b> Pittura ad alta copertura con ottimo punto di bianco, lavabile e traspirante. Applicazione a pennello, rullo o spruzzo di idropittura superopaca avente classe di lavabilità L3 e classe di copertura C2 (per una resa di 7 mq/l) secondo EN 13300. Diluibile con acqua al 5-10%, con una resa di 7,0mq/l e sovrapplicabile dopo 4-6 ore. Contenuto massimo di VOC 1 g/l, esente da solventi e plastificanti.

### Aggiornamento: giugno 2022

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

**Consulenza tecnica** In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

DAW Italia GmbH & Co KG – Marchio Caparol · Largo R. Murjahn, 1 · 20071 Vermezzo con Zelo (MI) · Tel. +39 02 9485521 · fax +39 02 948552297 · email: info@dawitalia.it · web: www.dawitalia.it