



Indice del livello di rumore di calpestio L'_{nw} verificato in opera, come da normativa vigente.



Isolante acustico per rumori da calpestio.
Ideale per pavimenti galleggianti.

Feltro ad alta grammatura con una faccia impregnata a saturazione parziale da una speciale miscela bituminosa **appositamente studiata per conferire al prodotto agevole manipolazione e facile applicabilità** in tutte le stagioni.

Il prodotto è rivestito con un film plastico munito di linguetta ed è dotato di una banda adesiva sul bordo opposto per la sigillatura delle giunzioni. Inodore, imputrescibile, chimicamente inerte, resistente all'insaccamento, inattaccabile dalle muffe. Nelle previste condizioni di impiego il prodotto è stabile nel tempo.

Isolamento acustico del rumore di calpestio (UNI EN ISO 140/6 – UNI EN ISO 717/2)

Sotto soletta nuda L_{nw_0} 76 dB

Sotto soletta isolata con Fonasoft L_{nw} 50 dB

Miglioramento dell'isolamento acustico al rumore di calpestio ΔL_w 26 db

Rigidità dinamica (UNI EN 29052-1 : 1993)

apparente media s'_t misura senza precarico 15 MN/m³

apparente media s'_t misura con precarico 16 MN/m³

media S' *34 MN/m³

*Rapporto di prova Istituto Giordano n° 235058 del 24/03/2009

Stoccaggio

Tenere i rotoli in magazzino, al riparo da raggi solari e ad una temperatura non inferiore a +5°C.
Mantenere i rotoli in posizione verticale. Evitare la sovrapposizione dei pallet.
Si consiglia di utilizzare il prodotto entro 2/3 mesi dalla consegna.

Caratteristiche dimensionali

Lunghezza	10 m - 1% (UNI EN 1848-1)	Toll. \geq
Larghezza	1 m - 5% (UNI EN 1848-1)	Toll. \geq
Spessore	6 mm (UNI EN 1849-1)	Toll. 10%

Peso e comprimibilità

	Valore
Peso tessuto non tessuto di poliestere	0,2 Kg/mq \pm 15%
Peso membrana	2,0 Kg/mq \pm 15%
Peso totale prodotto	2,2 Kg/mq \pm 15%
Classe di comprimibilità del prodotto (UNI EN 12431)	CP3

Applicazione

- Pulire la superficie del solaio e liberarla da qualsiasi residuo;
- Raccordare al solaio con malta cementizia le eventuali tubazioni;
- Realizzare piano di posa del feltro che copra interamente le tubazioni, mediante uno strato livellato di sabbia resa stabile con cemento. Qualora si abbia la necessità di incrementare il livello di coibentazione del solaio, sostituire la sabbia stabilizzata con un premiscelato termoisolante; le operazioni descritte possono essere evitate se la superficie del solaio si presenta senza tubazioni e inoltre ben livellata e priva di grumi o di asperità;
- Svolgere e tagliare a misura i feltri ricoprendo totalmente il solaio;
- La faccia rivestita con bitume deve essere posata verso l'alto ed i bordi devono essere perfettamente accostati e sigillati mediante l'apposita striscia adesiva e la relativa banda di sormonto in modo da realizzare una buona continuità dello strato insonorizzante;
- Risvoltare i feltri lungo pareti e pilastri al fine di evitare collegamenti rigidi tra la pavimentazione e le altre strutture dell'edificio. L'altezza dei risvolti deve superare di poco quella della pavimentazione finita. Il feltro deve essere piegato ad angolo retto tra piano orizzontale e verticale per evitare la formazione di vuoti tra feltro e soletta; Al fine di evitare collegamenti rigidi tra la pavimentazione e le altre strutture dell'edificio, si consiglia di posizionare le strisce di desolidarizzazione in polietilene espanso a celle chiuse Bituver PERISOL L con le facce ortogonali autoadesive incollate rispettivamente al piano del solaio e alle superfici di pareti e pilastri. Assicurare che l'altezza dei lembi verticali delle strisce di desolidarizzazione superi di poco quella della pavimentazione finita;
- Realizzare un massetto di ripartizione di spessore adeguato ai carichi previsti;
- Realizzare la prevista pavimentazione e rifilare l'eccesso del feltro al di sopra del pavimento finito;
- Applicare il battiscopa, possibilmente evitando il contatto con gli elementi del pavimento

Il sistema qualità della Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. è certificato secondo EN ISO 9001.
I prodotti presuppongono idonee modalità di applicazione e di stoccaggio.